

# AG-KONTAKT BO

## OBLAST POUŽITÍ

Jednosložkové kontaktní lepidlo na bázi syntetického kaučuku s přidavkem modifikátorů v organických rozpouštědlech. Vyznačuje se moderním, mobilním lepicím systémem, nevyžaduje další vybavení.

Lepidlo se doporučuje pro profesionální použití v nábytkářském průmyslu.

Vhodné pro lepení:

- HPL
- nábytkové panely (dřevotřískové desky, MDF, HDF, melamin)
- nábytkové hrany (PVC, ABS)
- plasty (PP, PVC, ABS, HIPS)
- potahové materiály
- pěny, textil, koberce, ratan, kůže, gumy, korky, minerální vlna, lepenka, většina kovů atd.

Lepidlo se nedoporučuje pro lepení polystyrenu, měkčeného PVC a materiálů potažených PVC.

VÝHODY

- Okamžitá počáteční adheze
- Vysoká tepelná odolnost
- Vysoká pevnost spoje
- Odolnost vůči vodě
- Rychlé odpařování
- Snadná aplikace
- Přesná aplikace
- Odolný vůči slabým kyselinám nebo zásadám

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	syntetický kaučuk
Barva:	přírodní
Teplota nanášení:	min. 15 °C
Hustota:	cca 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita:	400 - 500 mPas
Obsah pevných látek:	cca 29,5 %
Tepelná odolnost:	do 90 °C
Otevřený čas:	cca 1 h (v závislosti na teplotě a vlhkosti)

## DOPORUČENÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo se nanáší v tenké rovnoměrné vrstvě na oba lepené povrchy. Před nanesením lepidla se ujistěte, že povrchy jsou čisté, suché, zbavené nečistot a prachu, oleje, barev a laků, které nepřilnou k podkladu, vosku, mazivům atd. Pro dosažení nejlepších výsledků teplota lepidla a lepené povrchy by měly být mezi 16 - 27 °C. Používejte pouze na dobře větraných místech. Pokud je to možné, doporučujeme nádobu před použitím pořádně protřepat. Před použitím zkontrolujte kompatibilitu nastříkáním lepidla na malou plochu lepených materiálů. Tento výrobek může poškodit některé materiály. Nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 10 - 20 cm kolmo na povrch. Naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu lepidla, abyste dosáhli pokrytí přibližně 80 až 100 % povrchu.

Pokud je to nutné, nastříkejte další vrstvu lepidla na oblasti, které vyžadují více lepidla. Naneste lepidlo na oba spojené povrchy, jeden povrch svisle a druhý vodorovně. Nechte lepidlo mírně zaschnout, dokud se při dotyku nelepí na vaši ruku. Lepené plochy slepte dohromady a spojte dostatečným tlakem. Pro dosažení rovnoměrného tlaku na dosažení maximální spojovací síly se doporučuje použít váleček. Nechte působit 24 hodin. Za specifických podmínek se vlastnosti produktu mohou měnit, proto produkt před použitím pořádně otestujte, zda splňuje požadované vlastnosti.

## ČIŠTĚNÍ

Čerstvé lepidlo je možné odstranit z nástrojů a chemicky odolných materiálů pomocí acetonu nebo benzinu. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

## SKLADOVÁNÍ

Lepidlo by mělo skladovat v souladu s pravidly skladování hořlavých látek v hermeticky uzavřené nádobě při mezi 10 °C a 25 °C. Doba použití je 12 měsíců od data výroby.

## BALENÍ

500 ml

## BEZPEČNOST

Dodržujte průmyslové hygienická opatření. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Používejte v dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt je klasifikován jako nebezpečný a vysoce hořlavý - podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Lepidlo je určeno pro profesionální použití.

*Informace uvedené v tomto technickém listě se opírají o naše praktické zkušenosti a výsledky laboratorních testů. Protože nemůžeme zohlednit všechny možnosti případného použití, jsou nezávazné. Údaje nepředstavují ani garanci kvality, ani ubezpečení vlastností. Z těchto údajů a též z našeho bezplatného technického poradenského servisu nemohou být vyvoděny žádné právní nároky. Hodnoty jsou průběžně aktualizované podle posledního stavu technologie. Toto vydání nahrazuje všechny dosavadní vydání a je platné od uvedeného data.*